


室外金屬鎧裝全波段加強型光纜



產品特點

- ◆ 光纜為屋外金屬鎧裝型，內部採用波紋鋼帶以支撐光纜重量與壓力，並加強其抗壓力與安全之彎曲弧角，且具有防齒動物咬(防鼠咬功能)及不具延燒性。
- ◆ 套管內充膠，達到防水效果。
- ◆ 光纜採 Kevlar 充填防止水質滲透之膠化合物所充膠製成。
- ◆ 外披覆：可供選擇 PE、HDPE、LSZH 抗紫外線、鼠、蟻、蟲咬等材質，並加入黃色注入條，以供辨識。
- ◆ 加強體：FRP 或 Fiber Glass 加強纖維絲。
- ◆ 多束管架構(依需求提供)：依國際色碼著色束管保護(依光纜芯數而定)
- ◆ 4~24C 加入一根 2.0mm(± 0.5 mm)鍍鋅鋼線，並採用六芯一束和填充繩絞合圍繞中心，使抗張體周圍纜線具有抗張力的特性，完成外徑 9.0 ± 0.5 mm(含)以上。48C(含)以上中心加入一條 3.0mm(± 0.5 mm)鋼線，並採用十二芯一束和填充繩絞合圍繞中心，使抗張體周圍纜線具有抗張力的特性，完成外徑 10 ± 0.5 mm(含)以上。
- ◆ 構造：核心層(core 高折射率玻璃芯)、包覆層(clad 低折射率硅玻璃包層)、保護層(加強保護)及提供防水層(管內填充防水膠)，並符合光纜防水之特性及抗低溫能力，內置剝除撕裂線便於外被剝除。
- ◆ 最小彎曲半徑：施工中：20 倍纜線外徑，完成後：10 倍纜外徑。
- ◆ 整體架構使得光纜佈放時，不因惡劣環境而改變品質，耐候、防水、無毒、無味、不長菌。
- ◆ 主要應用於地下管道，作為各大樓間連接之高速資訊、通訊(寬頻、基頻)和影像網路傳輸媒體用，可支援 Gigabit、ATM、FDDI、Bellcord-409、Bellcord GR-20-CORE 等應用環境。
- ◆ 光纜為一完整光纜，中間無併接，並於每 1 公尺外被覆鐳射噴印、烙印或點字，清晰噴印，印製內容包括：光纜種類、製造廠名或其簡稱、製造年份及長度。(可依照需求裁剪長度)。
- ◆ 末端處理：光纜兩端用適當處理密封，以避免防水混物流失。
- ◆ 為能確保產品傳輸的穩定性及匹配性，全系列產品皆通過 ISO9001:2015 之品牌認證，國際第三方實驗室認證及歐盟 6 大金屬及 SVHC 認證報告，並能提出證書。

產品應用及符合之標準：

符合電信法規 BJT、PJT 及國際 EIA/TIA-568-B.3、EIA/TIA-568-C.3-2009、ISO/IEC 11801 2nd Amendment、IEC60794-1/2、IEEE802.3ZEIA/TIA-492CAAB、IEC 60754-1/2、IEC 60793-1/IEC60331、IEC60793-2-50 B1.3、IEC60332-1/3A、EN187000。

符合歐盟 RoHS 2002/95/EC 環保規範標準。

連續彎曲試驗：依 EIA-FOTP-104 規範

連續衝擊試驗：依 EIA-FOTP-25 規範

扭轉試驗：依 EIA-FOTP-85 規範

張力負載與彎曲試驗：依 EIA-FOTP-33 規範。

室外金屬鎧裝全波段加強型光纜

為使光纜在佈放前、中、後不因外力之擠壓而造成傷害而造成損失，其抗擠壓力符合 EIA/TIA-455 FOTP 41，(可承受 3000N 以上)。

OS2(4-96 芯)單膜光纜規格符合：

- 模態：9 μm Core Diameter/125 μm Cladding (Step Index)，Diameter 採用 I T U -T G652.D 壹水峰(Water peak)材質，相容 ITU-T G657A 規範，Singlemode 無頻寬限制及全波段操作之特性，傳輸支援距離可依照設備需求，最遠達 80KM。
- 纖核直徑：9 μm
- 纖核外徑：9.3 $\pm$ 0.5 μm @1300nm；10.5 $\pm$ 1.0 μm @1550nm
- 纖殼外徑：125 $\pm$ 1.0 μm
- 一次保護層外徑：250 $\pm$ 15 μm
- 裸光纖抗張拉力：100kpsi，1%
- 光纖衰減(Attenuation)：
1260nm $\leq$ 0.45dB/km，1310nm $\leq$ 0.34dB/km，1383nm $\leq$ 0.35dB/km，1550nm $\leq$ 0.22dB/km
1625nm $\leq$ 0.35dB/km。
- 最大色散： $\leq$ 3.5ps/nm-km @1285nm-1350nm， $\leq$ 19ps/nm-km @1525nm-1575nm
- 零色散：1310 $\pm$ 10 μm
- 纖核非圓率 $\leq$ 1 μm
- 纖殼非圓率 $\leq$ 2%
- 纖核纖殼偏移量 $\leq$ 0.6 μm
- 色散斜率： $\leq$ 0.092ps/km-nm²
- 截止波長： $<$ 1260nm
- 數值孔徑：0.13
- 纖核折射率：1310nm 1.467 1550nm 1.468
- 光纜操作、儲存溫度：-40 $^{\circ}\text{C}$ to +85 $^{\circ}\text{C}$
- 殼殼偏心率： $\leq$ 31%
- 耐壓測試值(Proof Test Levels)：600N/Kgf(含)以上

訂購資訊

AW-1030-FCM09XX

(xx 代碼；04=4C、08=8C、12=12C、24=24C、48=48C、96=96C)